

BD ELECTRODAL PS

Productos para el **abrillantamiento electrolítico** del aluminio



Principales propiedades:

- Alto nivel de brillo.
- No contiene cromo ni nitratos.
- Sin generación de vapores nitrosos.
- Fácil uso y mantenimiento.

BD ELECTRODAL PS

■ Características técnicas:

Temperatura:	70 - 85°C
Tiempo de inmersión:	5 - 20 min.
Voltaje:	15 – 30 V
Densidad de corriente:	10 – 15 A/dm ²
Concentración Aluminio:	20 - 40 g/l
Densidad:	1,80 – 1,84 g/l



■ Información sobre el proceso:

Los procesos de electropulido ofrecen la más alta calidad de brillo en metales como el aluminio. Los productos BD ELECTRODAL PS para el electropulido o abrillantado electrolítico del aluminio se adaptan a las aleaciones, tiempos y la calidad de brillo de cada usuario.

BD ELECTRODAL PS-1
BD ELECTRODAL PS-2
BD ELECTRODAL PS-3

Barcelonesa formula a medida de las necesidades del cliente.

■ Experiencia y servicio

Barcelonesa tiene una larga experiencia en todo tipo de baños de brillo químico y electroquímico para el aluminio. Ofrecemos a nuestros clientes el servicio de asesoramiento técnico personalizado y de colaboración para el control del baño mediante el análisis en nuestros laboratorios.

Para más información visite nuestra web www.barcelonesa.com o contacte con nosotros.